



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, deckend
Behandlungsstufe:	Grundbeschichtung
Bläueschutz:	ja*
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Perlweiß, Lichtgrau, Blaugrau, Gelb, Friesischblau, Schwedenrot, Tannengrün, Douglasie, Eiche hell, Eiche dunkel, Kiefer, Kiefer alt, Teak

Sonderfarben: alle RAL, NCS oder Color Concept Farbtöne möglich

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich: Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterläden, Balkone, Geländer, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Zäune etc.

*Der Bläueschutz in Form einer bio- und fungiziden Imprägnierung erfolgt als separater Beschichtungsvorgang vor der Grundbeschichtung.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. Beim Grundanstrich der Kategorie **BASE Coat** bieten wir 4 unterschiedliche Varianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **BASE Coat** Beschichtungen sind **reine Grundbeschichtungen**, die allseitig aufgetragen werden und eine weitere Beschichtung (Endbehandlung) nach dem Einbau erfordern.

Hinweis: Für eine endbehandelte Profilholzbeschichtung nutzen Sie unsere **FINAL Coat** Linie, die sowohl im lasierenden als auch im deckenden Beschichtungsbereich eine perfekte Oberfläche in 3 Qualitätsstufen bietet (SELECT, PERFECT, BLUE).

Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften

• allseitig deckende seidenmatte Holz-Außengrundierung mit Bläueschutz	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtaufnahme)
• besonders dauerhafte Grundbeschichtung auf Wasserbasis	• bauseitige Endbeschichtung der Sichtflächen erforderlich
• separate allseitige Bläueschutzbehandlung für langfristigen Holzschutz	• wetterbeständig (anfänglicher Schutz vor UV-Strahlung/Vergrauung)
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung und Farbtonbeständigkeit	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv	• bundweise folienverpackt

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Langzeitschutz im nicht geschützten Außenbereich durch endbehandeltes Profilholz:

Bei einer hochwertigen Holzbaufäche mit Langzeitschutz im nicht geschützten Außenbereich empfehlen wir unsere endbehandelte Profilholzbeschichtung **topprofil FINAL Coat DA** sowie die Montage der endbehandelten Vollholzprofile gemäß unserer „Empfehlung zur verdeckten Montagebefestigung von endbehandeltem Profilholz“.

Bewährte, deckende, wasserabweisende Grundbeschichtung mit gutem Holz- und UV-Schutz im Außenbereich