



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, deckend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund- u. Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	ja*
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Perlweiß, Lichtgrau, Blaugrau, Gelb, Friesischblau, Schwedenrot, Tannengrün, Douglasie, Eiche hell, Eiche dunkel, Kiefer, Kiefer alt, Teak

Sonderfarben: alle RAL, NCS oder Color Concept Farbtöne möglich

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich: Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterläden, Balkone, Geländer, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Zäune etc.

*Der Bläueschutz in Form einer bio- und fungiziden Imprägnierung erfolgt als separater Beschichtungsvorgang vor der Grundbeschichtung.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften	
• allseitig deckende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Außenbereich mit Bläueschutz	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißecht
• separate allseitige Bläueschutzbehandlung für langfristigen Holzschutz	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme)
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit	• bundweise folienverpackt

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Bewährte, deckende, wasserabweisende Endbeschichtung mit gutem Holz- und UV-Schutz im Außenbereich



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, deckend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund- u. Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	ja*
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Perlweiß, Lichtgrau, Blaugrau, Gelb, Friesischblau, Schwedenrot, Tannengrün, Douglasie, Eiche hell, Eiche dunkel, Kiefer, Kiefer alt, Teak

Sonderfarben: alle RAL, NCS oder Color Concept Farbtöne möglich

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich: Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterläden, Balkone, Geländer, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Zäune etc.

*Der Bläueschutz in Form einer bio- und fungiziden Imprägnierung erfolgt als separater Beschichtungsvorgang vor der Grundbeschichtung.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften

• allseitig deckende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Außenbereich mit Bläueschutz	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißecht
• separate allseitige Bläueschutzbehandlung für langfristigen Holzschutz	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme)
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• größere Auftragsstärke (Trockenfilmdichte) bei Grund- und Deckbeschichtung gegenüber der Qualitätsstufe SELECT	• bundweise folienverpackt
• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit	

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Hochwertige deckende Endbeschichtung mit gutem Holz- und UV-Schutz und zusätzlicher Schichtstärke im Außenbereich



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, deckend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund-, Zwischen- und zusätzliche Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	ja*
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Perlweiß, Lichtgrau, Blaugrau, Gelb, Friesischblau, Schwedenrot, Tannengrün, Douglasie, Eiche hell, Eiche dunkel, Kiefer, Kiefer alt, Teak

Sonderfarben: alle RAL, NCS oder Color Concept Farbtöne möglich

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich: Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterläden, Balkone, Geländer, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Zäune etc.

*Der Bläueschutz in Form einer bio- und fungiziden Imprägnierung erfolgt als separater Beschichtungsvorgang vor der Grundbeschichtung.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften	
• allseitig deckende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Außenbereich mit Bläueschutz	• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• separate allseitige Bläueschutzbehandlung für langfristigen Holzschutz	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißecht
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtaufnahme)
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• sehr hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
• größere Auftragsstärke (Trockenfilmdichte) bei Grund- und Deckbeschichtung gegenüber der Qualitätsstufe PERFECT	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• zusätzliche Deckbeschichtung (TOP Coat) der Sichtseiten für höchste Oberflächenqualität	• bundweise folienverpackt

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Deckende Endbeschichtung in Premiumqualität mit zusätzlichem **TOP Coat** für besten Holz- und UV-Schutz und stärkerer Nutzsicht im Außenbereich